

太阳纸业铜版纸、胶版纸技术指标

双面高光铜版纸 华夏太阳 技术指标

规格	克重	光泽度	PPS 粗糙度	CIE 白度	D65 白度	厚度	不透明度	水分
单位	g/m ²	%	μm	%	%	μm	%	%
检测方法	GB/T451	GB/T8941	GB/T2679	GB/T7974	GB/T7974	GB/T451	GB/T1543	GB/T462
双面高光铜版纸 华夏太阳	80	68	0.9	113	95	60	90	4.5
	90	68	0.9	113	95	70	92	4.5
	100	70	0.9	113	95	80	94	4.5
	105	70	1.0	113	95	85	93	4.5
	115	70	1.0	113	95	92	95	4.5
	120	70	1.0	113	95	95	95	4.5
	128	70	1.0	113	95	104	95	4.5
	157	70	1.1	113	95	133	97	4.5
	180	70	1.2	113	95	156	98	4.5
	200	70	1.2	113	95	176	99	4.5
	230	70	1.2	113	95	213	99	4.5
	250	70	1.2	113	95	240	99	4.5

注：以上指标为生产中的平均数据

双面高光铜版纸 天阳 技术指标

规格	克重	光泽度	PPS 粗糙度	CIE 白度	D65 白度	厚度	不透明度	水分
单位	g/m ²	%	μm	%	%	μm	%	%
检测方法	GB/T451	GB/T8941	GB/T2679	GB/T7974	GB/T7974	GB/T451	GB/T1543	GB/T462
双面高光铜版 纸 天阳	105	65	1.2	113	94	83	93	4.5
	128	65	1.2	113	94	104	95	4.5
	157	65	1.3	113	94	131	97	4.5
	180	65	1.3	113	94	154	98	4.5
	200	65	1.3	113	94	172	99	4.5
	230	65	1.3	113	94	204	99	4.5

注：以上指标为生产中的平均数据

A3 双面高光铜版纸 华夏太阳

技术指标

规格	克重	光泽度	PPS 粗糙度	CIE 白度	D65 白度	厚度	不透明度	水分
单位	g/m ²	%	μm	%	%	μm	%	%
检测方法	GB/T451	GB/T8941	GB/T2679	GB/T7974	GB/T7974	GB/T451	GB/T1543	GB/T462
A3 双面高光铜版纸 华夏太阳	64	56	1.4	126	97	55	89	4.5
	70	60	1.2	126	97	57	90	4.5
	80	65	1.1	126	97	66	92	4.5
	90	65	1.1	126	97	75	94	4.5
	100	68	1.1	126	97	84	95	4.5
	105	68	1.1	126	97	88	95	4.5
	113							

注：以上指标为生产中的平均数据

双面亚光铜版纸 华夏太阳

技术指标

规格	克重	光泽度	PPS 粗糙度	CIE 白度	D65 白度	厚度	不透明度	水分
单位	g/m ²	%	μm	%	%	μm	%	%
检测方法	GB/T451	GB/T8941	GB/T2679	GB/T7974	GB/T7974	GB/T451	GB/T1543	GB/T462
双面亚光铜版纸 华夏太阳	80	33	2.2	113	95	65	90	5.0
	90	33	2.2	113	95	75	92	5.0
	100	33	2.2	113	95	87	95	5.0
	105	35	2.2	111	95	91	93	4.6
	115	33	2.2	113	95	100	95	5.0
	120	33	2.2	113	95	106	96	5.0
	128	35	2.2	111	95	114	96	4.6
	157	35	2.2	111	95	146	98	4.6
	180							
	200	35	2.2	111	95	200	99	4.6
	230							
	250							

注：以上指标为生产中的平均数据

A3 双面亚光铜版纸 华夏太阳

技术指标

规格	克重	光泽度	PPS 粗糙度	CIE 白度	D65 白度	厚度	不透明度	水分
单位	g/m ²	%	μm	%	%	μm	%	%
检测方法	GB/T451	GB/T8941	GB/T2679	GB/T7974	GB/T7974	GB/T451	GB/T1543	GB/T462
A3 双面亚光铜版纸 华夏太阳	64	30	2.5	118	97	55	85	5.0
	70	30	2.3	118	97	62	88	5.0
	80	30	2.3	118	97	75	90	5.0
	90	30	2.3	118	97	85	92	5.0
	100	30	2.5	118	97	95	94	5.0
	105	30	2.5	118	97	100	95	5.0
	113							

注：以上指标为生产中的平均数据

单面铜版纸 金太阳

技术指标

规格	克重	光泽度	PPS 粗糙度	CIE 白度	D65 白度	厚度	不透明度	水分
单位	g/m ²	%	μm	%	%	μm	%	%
检测方法	GB/T451	GB/T8941	GB/T2679	GB/T7974	GB/T7974	GB/T451	GB/T1543	GB/T462
单面铜版纸 金太阳	90	78	0.6	110	90	77	89	4.5
	97	78	0.6	110	90	85	91	4.5

注：以上指标为生产中的平均数据